

Metergewichte bei Drähten und Stäben in Gramm

Ø in mm	925/- Ag	333/- GG	585/- GG	750/- GG	590/- PdWG	750/- PdWG	960/- PtCu
0,25	0,51	0,54	0,68	0,76	0,71	0,77	1,00
0,30	0,73	0,77	0,98	1,10	1,02	1,10	1,43
0,40	1,29	1,37	1,75	1,95	1,82	1,96	2,55
0,50	2,02	2,14	2,73	3,04	2,85	3,06	3,99
0,60	2,91	3,08	3,93	4,38	4,10	4,41	5,74
0,70	3,96	4,19	5,35	5,97	5,58	6,00	7,81
0,80	5,18	5,48	6,99	7,79	7,29	7,84	10,20
0,90	6,55	6,93	8,84	9,86	9,22	9,92	12,91
1,00	8,09	8,56	10,92	12,17	11,39	12,25	15,94
1,10	9,79	10,36	13,21	14,73	13,78	14,83	19,29
1,20	11,65	12,33	15,72	17,53	16,40	17,64	22,96
1,30	13,67	14,47	18,45	20,57	19,25	20,71	26,94
1,40	15,86	16,78	21,40	23,86	22,32	24,01	31,25
1,50	18,20	19,26	24,56	27,39	25,62	27,57	35,87
1,60	20,71	21,92	27,95	31,16	29,15	31,37	40,82
1,70	23,38	24,74	31,55	35,18	32,91	35,41	46,08
1,80	26,21	27,74	35,37	39,44	36,90	39,70	51,66
1,90	29,20	30,90	39,41	43,95	41,11	44,23	57,56
2,00	32,36	34,24	43,67	48,69	45,55	49,01	63,77
3,00	72,81	77,05	98,25	109,56	102,49	110,27	143,49
4,00	129,43	136,97	174,67	194,78	182,21	196,04	255,10
5,00	202,24	214,02	272,93	304,34	284,71	306,31	398,59
6,00	291,23	308,19	393,01	438,25	409,98	441,08	573,97
7,00	396,39	419,48	534,93	596,51	558,03	600,36	781,24
8,00	517,73	547,89	698,69	779,11	728,85	784,14	1020,39

Kundeninformation,
alle Angaben ohne Gewähr

Stand: 09/2008